



Закрытое акционерное общество  
Научно-производственное объединение «Лакокраспокрытие»  
**ЗАО НПО «ЛКП»**  
испытательная лаборатория «ЛКП - ХОТЬКОВО-ТЕСТ»

Россия, 141370, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, Художественный проезд, д. 2-е  
Тел.: +7 (495) 993 0000, +7 (495) 788 8600, +7 (49654) 3 2212 Факс: +7 (495) 788 8609 E-mail: 1231@prolkp.ru

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.22ХП68 действует до 28.09.2015

Всего листов: 5



### Заключение

по результатам ускоренных климатических испытаний покрытий на основе состава, предназначенного для финишной отделки деревянных поверхностей из любых пород дерева (масло PNZ Dauerschutzlasur plus), цвет – «палисандр».

Работа выполнена по дополнительному соглашению № 2 от 19.02.2013 к договору № 119/12 от 28.09.2012 с ООО «Карсен групп» г. Москва.

В соответствии с техническим заданием заказчика в испытательной лаборатории «ЛКП-ХОТЬКОВО-ТЕСТ» проведены ускоренные климатические испытания покрытий на основе состава, предназначенного для финишной отделки деревянных поверхностей из любых пород дерева (масло PNZ Dauerschutzlasur plus), цвет – «палисандр». Испытания проведены по методу 6 ГОСТ 9.401-91 «ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Общие требования и методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов».

#### Цель испытаний.

Ускоренные климатические испытания проводились с целью определения устойчивости защитных и декоративных свойств покрытий на основе состава, предназначенного для финишной отделки деревянных поверхностей из любых пород дерева (масло PNZ Dauerschutzlasur plus), цвет – «палисандр» и установление прогнозируемого срока службы при эксплуатации в условиях открытой промышленной атмосферы умеренно - холодного климата по ГОСТ 9.401-91 методу 6 (УХЛ1).

#### Объект испытаний.

Объектом исследования являлось покрытие на основе масла PNZ Dauerschutzlasur plus, цвет – «палисандр», нанесенное на сухую и чистую деревянную поверхность. Масло пропитывает древесину. Маркировка образцов: 1, 2, 3, 4.

## Подготовка образцов.

Образцы для ускоренных климатических испытаний подготовлены заказчиком и представляют собой окрашенные в два слоя с лицевой стороны и по торцам маслом PNZ Dauerschutzlasur plus «палисандр» деревянные пластины размером 70x150x10 мм. Средний расход масла на двухслойное покрытие составил 72 г/м<sup>2</sup>.

Подготовленные покрытия перед испытаниями выдерживали в течение 7 суток в лабораторных условиях при температуре (20±2)°С и относительной влажности воздуха не более 80% ( психрометр ВИТ-1 № 19 клеймо до 05.04.2013) без прямого попадания света для завершения процессов формирования покрытия и достижения эксплуатационных характеристик.

## Результаты испытаний.

По внешнему виду представленное покрытие на основе масла PNZ Dauerschutzlasur plus, цвет – «палисандр» темно-коричневого цвета, выявляющее текстуру дерева, однородное, ровное, матовое, без посторонних включений, проколов, кратеров, морщин и потеков.

Для оценки атмосферостойкости образцы покрытия были выставлены на ускоренные климатические испытания по ГОСТ 9.401-91 «ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Общие требования и методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов» по методу 6, имитирующему комплексное воздействие климатических факторов открытой промышленной атмосферы умеренно - холодного климата (УХЛ1) по ГОСТ 9.104-79 «ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы условий эксплуатации», II тип атмосферы по ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнение для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды». Режим испытаний, последовательность перемещения и время выдержки образцов в аппаратах в одном цикле приведены в таблице 1.

Визуальную оценку состояния покрытия в процессе испытаний проводили по ГОСТ 9.407-84 «ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Методы оценки внешнего вида». При визуальном осмотре состояния покрытия оценивались виды разрушений, характеризующие защитные и декоративные свойства: растрескивание, отслаивание, образование пузырей, растворение, сморщивание, изменение цвета, меление и грязеудержание.

Согласно требованиям ГОСТ 9.401 метод 6 предусматривает проведение 15 циклов ускоренных климатических испытаний покрытия. При этом соответствие состояния покрытий (IV-VII классов по ГОСТ 9.032-74) после испытаний требованиям по декоративным свойствам не более АД3, по защитным свойствам не более А31 обеспечивает минимальный гарантированный срок службы в открытой промышленной атмосфере умеренно - холодного климата не менее двух лет.

После 15 циклов испытаний покрытие на основе состава, предназначенного для финишной отделки деревянных поверхностей (масло PNZ Dauerschutzlasur plus), цвет – «палисандр» сохранило декоративные и защитные свойства без изменений. Состояние покрытия оценивается баллами АД1, А31. Таким образом,



покрытие соответствует требованиям ГОСТ 9.401-91 по защитным и декоративным свойствам.

В соответствии с требованиями справочного приложения 10 ГОСТ 9.401-91 для определения срока службы покрытия для условий эксплуатации УХЛ1 испытания продолжают до достижения критической обобщенной оценки, значение которой составляет по защитным свойствам  $A3_{\text{крит.}}=2$ , по декоративным свойствам  $AД_{\text{крит.}}=4$ . Испытания были продолжены.

Проведено 60 циклов испытаний. Обобщенные результаты испытаний приведены в сводной таблице 2.

После 60 циклов испытаний покрытие на основе масла PNZ Dauerschutzlasur plus сохранило защитные свойства без изменений и оценивается баллом А31. Декоративные свойства после 60 циклов испытаний оцениваются баллом АД2 (Ц2 – незначительное потемнение покрытия).

В соответствии с результатами испытаний и с учетом коэффициента ускорения, равного 41 для условий эксплуатации УХЛ1, спрогнозирован срок службы покрытия.

### Выводы.

1. Прогнозируемый срок службы двухслойного покрытия на основе масла PNZ Dauerschutzlasur plus, цвет – «палисандр», нанесенного на чистую, сухую деревянную поверхность при эксплуатации в условиях открытой промышленной атмосферы умеренно - холодного климата составляет **семь лет**.
2. Необходимым условием выполнения прогноза является тщательная подготовка поверхности перед окрашиванием, строгое соблюдение параметров нанесения и отверждения покрытия.

Зав. лабораторией  
испытаний ЛКМ и покрытий

Научный сотрудник

В.Н. Пучкова

Н. Н. Войнова



**Режим ускоренных испытаний, последовательность перемещения,  
продолжительность выдержки образцов при испытаниях в одном цикле  
по методу 6 (умеренный и холодный климат) ГОСТ 9.401-91**

Таблица 1

Аппаратура	Режимы испытаний		Продолжительность выдержки образцов в одном цикле, ч
	Температура, °C	Относительная влажность, %	
Камера влаги (Камера влажности НСР 108 Меммерт № Н110.0063 протокол периодической аттестации № 06/385п-12 до 17.08.2013)	40±2	97±3	2
Камера сернистого газа (концентрация SO <sub>2</sub> (5±1) мг/м <sup>3</sup> ) (Камера сернистого газа К 300 № 303171 протокол периодической аттестации № 06/387п-12 до 17.08.2013), сертификат № 441484/449 до 18.07.2015)	40±2	97±3	2
Камера холода (Морозильная камера LGT 2325 № 81/820/769/1 Аттестат № АА 6072627 до 19.12.2013)	Минус (30±3)	Не нормируется	6
Аппарат искусственной погоды: режим 3 мин. орошения 17 мин. без орошения  (камера испытательная световая Suntest XLS+ № 1006009 (ФБУ Ростест - Москва аттестат № 448 /85 до 28.02.2014)	60±3	Не нормируется	5
Камера холода (Морозильная камера VT 078 № 20061019575 Протокол периодической аттестации № 06-2012 до 10.10.2013)	Минус (60±3)	Не нормируется	3
Выдержка на воздухе	15 - 30	Не более 80	6
<b>Итого</b>			<b>24</b>



**Результаты ускоренных климатических испытаний покрытия на основе масла PNZ Dauerschutzlasur plus,  
цвет – «палисандр» по ГОСТ 9.401-91, методу б (УХЛ1).**

Состояние покрытий в процессе ускоренных климатических испытаний по ГОСТ 9.401, методу б (УХЛ 1). Оценка состояния покрытия по ГОСТ 9.407-84				Таблица 2
Покрытие по чистой деревянной поверхности	Продолжительность испытаний, циклы			Срок службы, лет
	1-155	20	25-30	
<b>Масло PNZ Dauerschutzlasur plus, цвет – «палисандр».</b>  Маркировка образцов 1, 2, 3, 4	Покрытие без изменений.  АД1, АЗ1	Покрытие без изменений.  АД1, АЗ1	Ц2 – незначительное потемнение покрытия  АД2 (Ц2), АЗ1	Ц2 – незначительное потемнение покрытия  АД2 (Ц2), АЗ1

